



BONIFICA AMIANTO



SIGHILLINI
RAPPRESENTANZE PER L'EDILIZIA

WWW.SIGHILLINI.IT
INFO@SIGHILLINI.IT

TEL. 034648235 - FAX. 034648212

VIA GRABIASCA 9
24020 - GANDELLINO - BG

PAOLO 3483037517

TOBIA 3483381516

BONIFICA CEMENTO AMIANTO/ETERNIT



INCAPSULANTE AUSILIARIO “D”

Da applicare a supporto degli interventi di rimozione o durante le operazioni di smaltimento.

- NORMATIVA
- APPLICAZIONE
- SCHEDA TECNICA
- CERTIFICAZIONE/AUTOCERTIFICAZIONE

BONIFICA CEMENTO AMIANTO/ETERNIT



NORMATIVA

- DECRETO MINISTERO SANITA' 20/08/99 -

ALLEGATO 2– punto 5 –Tipologia dei rivestimenti incapsulanti

D) Ausiliario: se applicato per evitare la dispersione di fibre nell'ambiente a supporto degli interventi di rimozione (art. 5 comma 5, del decreto ministeriale 6 settembre 1994) o durante le operazioni di smaltimento di materiali contenenti amianto.

ALLEGATO 2 – appendice I – Caratteristiche prestazionali dei rivestimenti incapsulanti.

4.Rivestimenti incapsulanti di tipo D.

Il rivestimento incapsulante dovrà essere di colore contrastante con quello del supporto. Il fornitore dovrà indicare lo spessore del film secco, la quantità da applicare per metro quadrato e il tempo di essiccazione.

APPLICAZIONE

Il prodotto deve essere applicato direttamente sul supporto, senza alcuna pulizia, al fine di evitare dispersione di fibre di amianto nell'ambiente.

Applicare con airless o spruzzo a bassa pressione una mano di ETERBLOC in ragione di 150 gr./mq. di superficie sviluppata.

BONIFICA CEMENTO AMIANTO/ETERNIT



ETERBLOC

Preparato sintetico, pronto all'uso, idoneo come incapsulante ausiliario da applicare a supporto degli interventi di rimozione, al fine di evitare la dispersione di fibre di amianto nell'ambiente. Né è consigliato l'uso anche durante le fasi di smantellamento nel caso sempre frequente, di rottura delle lastre e, avvenuta la rimozione, sull'intradosso delle lastre rimosse.

Aspetto	trasparente colorato.
Colore	verde, così da contrastare il colore del fondo.
Confezione	canistri da lt.20.

DATI TECNICI (a 20 °C)

Tipo di legante	copolimeri vinilici in emulsione.
Peso specifico (a 20°C)	1.000 gr/lt ± 20.
Residuo secco	15%.
Essiccazione	3 – 4 ore.
Resa pratica	6 – 7 mq./lt.

DATI APPLICATIVI

Supporto	manufatti in cemento-amianto da rimuovere.
Applicazione	airless o spruzzo bassa pressione.
Diluyente	prodotto pronto all'uso. In caso di necessità utilizzare acqua.

Condizioni applicative

Temperatura	superiore a +5°C.
Umidità relativa	non soggetto al dilavaggio.

CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO

Conservare in luogo fresco ed asciutto, al riparo dal gelo.



SIGHILLINI
RAPPRESENTANZE PER L'EDILIZIA

WWW.SIGHILLINI.IT
INFO@SIGHILLINI.IT

TEL. 034648235 - FAX. 034648212

VIA GRABIASCA 9
24020 - GANDELLINO - BG

PAOLO 3483037517

TOBIA 3483381516